

FEYCOZINK 514 - 2K EP-Zinkstaub

BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
<p>Produktbeschreibung Lösemittelhaltige 2K-EP Zinkstaubgrundierung.</p> <p>Anwendungsgebiet Allgemeine Stahlkonstruktionen, Rohrleitungsbau, Waggonbau, Anlagen der Petrochemie und im Wasserbau (Förderschnecken oder –anlagen, Spundwände), Chemieanlagen.</p> <p>Eigenschaften Vielseitig einsetzbare hochpigmentierte Grundbeschichtung im schweren Korrosionsschutz mit ausgezeichneter Ergiebigkeit.</p> <p>Beständigkeiten Das ausgehärtete Material ist wetter- und wasserbeständig und mechanisch sehr widerstandsfähig. Die Temperaturbeständigkeit bei trockener Hitze liegt bei 150° C, bei feuchter Hitze bei 50° C.</p> <p>Farbtöne Grau, rötlich grau</p> <p>Glanz seidenmatt</p>	<p>Product Description Solvent borne 2 pack EP zinc rich primer.</p> <p>Typical Uses General structural steel works, pipeline construction, wagon construction, petro chemical plants and hydraulic engineering (conveying systems or plants, sheet pile walls), chemical plants.</p> <p>Properties Multifunctional, high pigmented primer with excellent practical coverage for heavy corrosion protection.</p> <p>Resistances The cured material is weather and water resistant with high mechanical resistant. Temperature resistant up to 150° C in dry heat, or in humid heat up to 50° C.</p> <p>Colors Grey, red grey</p> <p>Gloss Matt</p>

TECHNISCHE DATEN	TECHNICAL DATA
------------------	----------------

Die angegebenen Werte beziehen sich auf den Farbton grau (7414). Für andere Farbtöne können sie abweichen.

All given data refer to the color grey (7414). Other colors can differ.

	Stammkomponente Base Component	Härter Hardener	Mischung Mixture
Festkörpergehalt Weight Solids	ca. 87 %	ca. 70 %	ca. 85 %
Festkörpervolumen Volume Solids	ca. 67 %	ca. 67 %	ca. 67 %
Dichte Density	ca. 2,3 g/ml	ca. 0,95 g/ml	ca. 2,16 g/ml
Lieferviskosität bei 20° C Viscosity as supplied at 20°C	~ 30 dPas	~ 40" 4mm (DIN 53 211)	

**Theoretische Ergiebigkeit bei 80 µm TSD
Theoretical Coverage at 80 µm DFT**

~ 3,7 m²/kg → ~ 270 g/m²

Die praktische Ergiebigkeit ist je nach Art der Applikation, Form, Rauigkeit des Untergrundes und den Verarbeitungsbedingungen geringer.

The practical coverage may vary depending on the kind of application, design and texture of substrate or application conditions.

FEYCOZINK 514 - 2K EP-Zinkstaub**Lagerung (10 – 30° C)**

24 Monate in original geschlossenen Gebinden.

Shelf life (10 – 30° C)

24 months in originally closed containers

VORBEREITUNG**PREPARATION****Untergrundvorbereitung****Stahluntergründe**

Die zu beschichtenden Stahluntergründe müssen trocken und frei von Schmutz, Fett, Öl, Staub, Korrosionsprodukten sowie sonstigen trennend wirkenden arteigenen oder artfremden Substanzen sein (siehe DIN Fachbericht 28 „Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungen - Prüfung von Oberflächen auf visuell nicht feststellbare Verunreinigungen vor dem Beschichten“).

Schweißperlen müssen entfernt und Schweißnähte sowie Schweißnahtüberlappungen nach DIN EN 14879-1 beigeschliffen werden.

Strahlentrostung gemäß DIN EN ISO 12944-4 (ISO 8501-1/-2) im Vorbereitungsgrad Sa 2^{1/2} mit einer mittleren Rautiefe RY₅ (RZ) ≥ 50 µm bzw. „mittel (G)“ nach DIN EN ISO 8503-2 (ISO 8503-2).

Während der Untergrundvorbereitung, den Beschichtungsarbeiten und der Aushärtungszeit muss der Taupunktabstand (mind. 3°C / 3K) eingehalten werden (siehe Taupunktabelle).

Falls nicht innerhalb kurzer Zeit (max. 24 h) nach dem Strahlen die Applikation der Grundierung erfolgen kann muss sichergestellt sein, dass in der Wartezeit Maßnahmen ergriffen werden, um die relative Luftfeuchtigkeit unter 50% zu halten.

Im Zweifelsfall ist die Oberflächenreinheit auf Salze bzw. wasserlösliche Verunreinigungen gemäß EN ISO 8502-6 (Bresle - Verfahren) und EN ISO 8502-9 zu prüfen.

Aufrühren

Die Stammkomponente vor Gebrauch gut aufrühren, dann den Härter zugeben und – möglichst mit einem elektrischen Rührer – gründlich (3 Min.) mischen. Boden und Gefäßwände müssen auch erfasst werden.

Härter

FEYCOZINK Härter 514 schnell
FEYCOZINK Härter 514 normal

Substrate Preparation**Steel substrates**

The steel substrates to be coated must be dry and free of dirt, grease, oil, dust, corrosion products and other impurities as separating species-specific or foreign substances (see DIN Technical Report 28 “Corrosion protection of steel structures by protective coatings – Inspection of surfaces on invisible contaminants prior to coating”).

Welding beads must be removed and welds and weld overlaps must be grinded according to DIN EN 14879-1

Sandblasting in accordance with DIN EN ISO 12944-4 (ISO 8501-1/-2) in preparation grade Sa 2^{1/2} with an average surface roughness RY₅ (RZ) ≥ 50 microns or „Medium (G)“ in accordance with DIN EN ISO 8503-2 (ISO 8503-2).

During the preparation of the substrate, the coating works and the time of hardening the dew point (at least 3 ° C / 3K) must be complied (see dew point chart).

If the application of the primer cannot be done within a short time (within 24 hours) after blasting it must be ensured that during the waiting time measures are taken to keep the relative humidity below 50%.

If there are doubts that the surface cleanliness is to be examined for salts or water-soluble impurities in accordance with EN ISO 8502-6 (Bresle - method) and EN ISO 8502-9.

Stirring

Stir the base component well before use, then add the hardener and mix thoroughly (3 min.), if possible with an electric mixer. The bottom and walls of the container must also be covered.

Hardener

FEYCOZINK Hardener 514 fast
FEYCOZINK Hardener 514 normal

FEYCOZINK 514 - 2K EP-Zinkstaub

Verarbeitungszeit Pot Life	5°C	15°C	20°C	25°C	30°C
Härter / Hardener Normal (schnell, fast)	(7 h)	(5 h)	6 h (4 h)	4 h	3 h

Mischungsverhältnis

Gewichtsteile 10 : 1
Volumenteile 4 : 1

Mixing ratio (Base : Hardener)

Weight 10 : 1
Volume 4 : 1

Verdünnung

EP-Spezialverdünnung 500
Universalverdünnung 601 schnell
Universalverdünnung 602 normal
Universalverdünnung 603 langsam – airless
Universalverdünnung 611 schnell (aromatenfrei)

Reducer – Thinner

EP-Special Thinner 500
Universal Thinner 601 fast
Universal Thinner 602 normal
Universal Thinner 603 slow – airless
Universal Thinner 611 fast (free of aromats)

Achtung

Erst A + B Komponente gut durchmischen, dann die benötigte Verdünnung zugeben (**max. 10%**).

Caution

Stir component A and B well, then add the required thinner (**max. 10%**).

Empfohlene Trockenschichtdicke (TSD)

40 – 60 µm im Innenbereich
60 – 100 µm im Außenbereich

Achtung max. 120 µm!

Recommended Dry Film Thickness (DFT)

40 – 60 µm for interior use.
60 – 100 µm for exterior use.

Caution max 120 µm!

VERARBEITUNG

APPLICATION

Verarbeitungsbedingungen

Nicht unter +10° C Objekttemperatur verarbeiten.
Die optimale Verarbeitungstemperatur liegt zwischen +15 und +25° C.
Die Oberflächentemperatur muss mindestens 3° C über dem Taupunkt der umgebenden Luft liegen.

Application Conditions

Don't apply below +10° C object temperature.
The best temperature for application is between +15 and +25° C.
The surface temperature must be at least 3° C above the dew point of the surrounding air.

Applikation Application	Düse Nozzle	Druck Pressure	Verdünnung Thinner
Streichen, Rollen Brush, Roller			0 - 5 %
Spritzen (Luft) Spray (Air)	1,8 – 2,2 mm	3 – 5 bar	5 – 10 %
Spritzen (Airless) Spray (Airless)	0,38 – 0,53 mm	> 180 bar	3 – 5 %

FEYCOZINK 514 - 2K EP-Zinkstaub

TROCKNUNG / AUSHÄRTUNG			DRYING / CURING				
Bei At	80 µm	Trockenschichtdicke und bei einer relativen Luftfeuchte von dry film thickness and at a relative humidity of	60 – 80 %				
			5°C	15°C	20°C	25°C	30°C
Staubtrocken Dust dry			(< 1 h)	(< 1 h)	30 min (15 min)	20 - 30 min	15 - 20 min
Griffest Dry to touch			(< 3 h)	(2 h)	< 1 h (< 45 min)	30 min	20 min
Montagefest Ready for mounting			(< 4 h)	(< 3 h)	< 2 h (< 1,5 h)	< 1 h	< 1 h
Überlackierbar Recoatable			(10 h)	(5 h)	< 3 h (< 2 h)	2 h	2 h
Ausgehärtet Fully cured			(10 d)	(7 d)	7 d (5 d)	6 d	5 d

*TG = Trockengrad (Drying Degree) DIN 53 150

Werte für FEYCOZINK Härter 514 schnell in Klammern / Values for FEYCOZINK hardener 514 fast in brackets

Prüfung der Trockenzeiten bei 20°C/65% rel.
Luftfeuchte und 80 µm Trockenschichtdicke

Check of drying times at 20°C/65% relative humidity
and 80 µm dry film thickness

Ofentrocknung Drying Time (Oven)	Ablüften Flash off	Durchgetrocknet Dry Through
40°C	~ 15 min	~ 90 min
60°C	~ 15 min	~ 60 min

Reinigung

Zugehörige Verdünnung oder Waschverdünnung 201.

Cleaning

Use recommended thinner or cleaning thinner 201.

SONSTIGE HINWEISE

VOC-Gesetzgebung

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/j): 500 g/l
Dieses Produkt enthält maximal 400 g/l VOC

ADDITIONAL INFORMATION

VOC Legislation

EU limiting value for the product (cat. A/j): 500 g/l
This product contains at most 400 g/l VOC

FEYCOZINK 514 - 2K EP-Zinkstaub

Gefahrenhinweise

Bei Anwendung dieses Produktes beachten Sie bitte die Angaben in dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt, die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften (Gefahrstoffverordnung) und die Vorschriften der Berufsgenossenschaft.

Rechtshinweise

Die Angaben in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern.

Ebenso führen unsere Mitarbeiter nur eine unverbindliche Beratertätigkeit aus. Käufer und Anwender haben daher eigenverantwortlich die Eignung unserer Produkte für die an Sie gestellten Anforderungen und die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien unter den jeweils herrschenden Bedingungen selbst abzuschätzen.

Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Es gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen und das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte oder unter www.feycolor.com aktuell heruntergeladen werden kann.

Freigabe: Duer

Health And Safety Information

When using this product, please adhere to the instruction stated in the MSDS in reference to the Dangerous Goods Act as well as the appropriate Environmental Health and Safety Regulations.

Legal Notes

The information in this data sheet is based on the present state of our knowledge and information on our products. This information is not a guarantee of the characteristics of the products or their suitability for specific applications.

Likewise, our employees perform only a non-binding advisory operation. It is the responsibility of the buyer and user to check the suitability of our products according to their conditions, application demands and processing guidelines.

Product specifications may change without prior notice. Our actual General Terms and Conditions and latest Technical Data Sheet shall apply, which should be requested from us or can be downloaded from www.feycolor.com in the actual version.